scheda tecnica

J666- WP TOP TENNIS

RESINA AL CAUCCIU' PER PAVIMENTI SPORTIVI, PISTE CICLABILI , MOBILITA' URBANA

Wimbledon paint standard Top tennis è una resina in elastomero acrilica in emulsione acquosa e caucciu' a base di pigmenti minerali ed extenders silicei. Un prodotto acril elastomero al caucciù che consente di ottenere pavimentazioni sportive continue senza giunti. Forma una film acrilico gommoso con ottime resistenze agli agenti atmosferici e chimici (Idoneo pavimenti in cemento, asfalto, mateco). Il manto acrilico a normativa **Federtennis**, uno strato a film gommoso, ideale per strutture alberghiere, privatistico ed amatoriale. Ideale per scuole tennis e club dilettantistici

Diluizione: primo strato con lt.7 acqua potabile, secondo strato con lt.7 acqua potabile (fustino da kg.20)

Impiego per supporti sportivi in cemento o asfalto. I supporti da trattare dovranno essere asciutti, sani, esenti da grasso, unto e muffe. Su supporti soggetti a formazioni di pozzanghere spianare e creare giuste pendenze al deflusso dell'acqua.

Ciclo: applicare uno strato generale di Fondo Base Road (S. T. N° 3.02), quindi 2-3 strati di WP. Cemento: sigillare fessure e giunti con una malta formata da una parte di WP più tre parti di sabbia.

Pavimentazioni sportive: il prodotto è idoneo alla pitturazione di superfici sportive preventivamente trattate con Fondo Base Road e due mani di WP. Buona resistenza e ottima resa.

Resa prodotti:

SUPPORTO CEMENTO LISCIO	SUPPORTO ASFALTO MEDIO	SUPPORTO VECCHIO MATECO
MQ. 120	MQ.80/90	MQ.60

Jumbo paint – Monzo paint Sas 84047 Capaccio Paestum Sa 0828.725507 Fax 0828.1990809 posta@jumbopaint.it

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
2.1)Tipo di resina: Copolimeri acrilici base acqua e caucciù
Peso specifico: 1330 g.litro ± 20 g.litro Residuo secco in massa: 58 % ± 2%
Aspetto: opaco

DILUIZIONE: *acqua di rete*

Resistenza al lavaggio	*Permeabilità al vapore acqueo*	Resistenza agli alcali
UNI 10560	*UNI EN ISO* 7783-2	UNI 10795

I dati riportati si riferiscono all'ultimo aggiornamento tecnico del laboratorio ed a test effettuati da un nostro operatore. Non si deve interpretare tale documento come garanzia, perchè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri

Il laboratorio Jumbopaint 20.04.2015

Jumbo paint – Monzo paint Sas 84047 Capaccio Paestum Sa 0828.725507 Fax 0828.1990809 posta@jumbopaint.it