SUPERTOP FINITURA

SMALTO POLIURETANICO TRASPARENTE/COLORATO A BASE ACQUOSA (A+B)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

FINITURE POLIURETANICHE
A BASE ACQUOSA

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo.

Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche:

- elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti
- ottime proprietà meccaniche
- buona resistenza all'abrasione
- buona resistenza ai solventi
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico
- aspetto lucido/satinato
- Finitura trasaprente o pigmentata colorata

UTILIZZI

Finitura di rivestimenti in resina avente un buono slip superficiale, tale da garantire una minore ritenzione dello sporco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase di distacco.

Abrasivare superficialmente per favorire l'adesione.

Primer: trattare i supporti in cemento e microcemento preventivamente con primer J-40/P1 e su piastrelle, marmo e gres con Primer J-40/P2

Come top-coating di rivestimenti in resina occorre procedere all'applicazione verificando il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura utilizzando agitatore meccanico.

L'applicazione viene fatta mediante rullo a pelo raso con un consumo di 0,10 kg/m^2 (per un film di 40 micron).

Come primer per cemento diluire il sistema con il 10% di acqua.

Evitare film troppo spessi, in quanto si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare essicazione in profondità e sensibilità all'acqua.

Colore	Trasparente		
Peso specifico (a 25°C)	1,00 +/- 1,05 g/ml		
Residuo secco	40% in peso		
Viscosità (a 25°C)	500 +/- 100 mPascal (spindle 1, rpm12)		
Punto di infiammabilità	Non applicabile		
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=25	AL 25%	
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C > 90 minuti	a 25°C 60 minuti	a 35°C > 40 minuti
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 12-14 ore	a 25°C 4-6 ore	a 35°C 2-3 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 2 a 24 ore		
Resistenza all'abrasione (UNI 8298-9)	< 50 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri – 1000 g di peso)		
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70% (*)		
Diluente consigliato	Acqua (solo dopo la miscelazione dei due componenti)		
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua		
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C; in particolare, porre attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria		

(*) Il grado di brillantezza di SUPERTOP è influenzato dai seguenti fattori:

- Temperatura del materiale
- Umidità ambientale
- Temperatura di applicazione
- Porosità del supporto

L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

J-42TL SUPERTOP FINITURA TRASPARENTE LUCIDA

J-42TS SUPERTOP FINITURA TRASPARENTE SATINATA

J-45S FINITURA SUPERTOP COLOR SATINATA COLORATA

J-45L FINITURA SUPERTOP BRILLANTE COLORATA