FONDO EPOSSIDICO J40-P3

Descrizione del prodotto

Fondo epossidico satinato.

´Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06´

Caratteristiche

Il prodotto presenta una buona adesione direttamente su calcestruzzo, cls industriale, prestampati, previa idonea pulizia e dopo i tempi di indurimento previsti nella scheda.

Impiego

Particolarmente indicato per l'ancoraggio di cicli e manufatti edili, pavimentazioni ove è richiesta una buona resistenza ad olii minerali, acqua, idrocarburi alifatici, grassi. La scelta accurata del composto rendono il prodotto ancorante su diversi tipi di supporti come calcestruzzi interni ed esterni, vasche, piscine, mattoni e terrazze in cemento. Ottima resistenza alla saponificazione, buon potere consolidante e ottimo come barriera al vapore acqueo.

Dati di fornitura

Composizione	Epossipoliammidico	
Colore	Servizio Tintometrico	
Viscosità	Da 3000 a 4000 mPa.s (20°C) A 04 - V 20	
Peso Specifico	Da 1,45 a 1,65 g/ml	
Brillantezza	Da 30 a 40 (prodotto steso)	
	Da 50 a 60 (prodotto applicato a spruzzo)	
Residuo secco	% in peso	77
	% in volume	58
C.O.V.	g/l	365
S.O.V.	% in peso	22,7

Preparazione dei supporti

Supporti nuovi calcestruzzo o muratura. Assicurarsi che la superficie del supporto sia completamente esente da olii, grassi e sia perfettamente asciutta prima dell`applicazione.

Usare il prodotto a temperature non inferiori a 12-15°C; è importante che il prodotto e la superficie da trattare siano entro questi limiti minimi di temperatura.

CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Si consiglia l'applicazione a rullo

Dati applicativi e raccomandazioni:

- **CATALIZZATORE EPOX S. 1600.**

Rapporto di miscelazione (A100 +B 25)

In peso: 100 + 25

Peso Specifico catalizzato (A+B): 1.46 g/ml

C.O.V. (A+B):	g/l	472
S.O.V. (A+B):	% in peso	32,2

Diluizione	10-15% con ns. Diluente Epossidico
Viscosità di applicazione	20-22´ T Ford 4

Pot life	6 ore a 20°C
Spessore umido	90 microns diluito
Spessore secco	50 microns
N. mani	2
Essiccazione	Ad aria a 20°C
Fuori polvere	30 minuti
Fuori tatto	da 2 a 3 ore
In profondità	da 36 a 48 ore
Polimerizzazione totale	8 giorni temperatura 20°C.
Intervallo sovraverniciatura	Min 6 ore - Max 14 giorni
Resistenza alla temperatura	80 °C
Resa media teorica (*)	7 mq/Kg - 10,3 mq/l
Consumo medio teorico	142 g/mq

N.B.: Il prodotto rientra nella Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06 SOLO se catalizzato con :

- **CATALIZZATORE EPOX S. A1600.**

  Cat. j-BS) Pitture bicomponenti ad alte prestazioni. VALORE LIMITE UE 500 g/l (2010) - CONTENUTO 500 g/l

Rapporto di miscelazione (A+B)

In peso: 100 + 25

Peso Specifico catalizzato (A+B): 1.52 g/ml

C.O.V. (A+B):	g/l	399
S.O.V. (A+B):	% in peso	26,2

Consumo medio teorico 135 g/mq

Apparecchiature di Applicazione

Apparecchiature convenzionali:
Pistola a tazza, Airless, Airmix, Misto aria, Sottopressione, Rullo

Riferimento a cicli applicativi

Contattare il ns. servizio di assistenza tecnica.

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. originali sigillati a +5/+35°C

Confezioni disponibili

12,5 , 25 Kg netti – A+B

Avvertenze e raccomandazioni

Il fondo EPOSSIDICO SATINATO P40-P3 può essere utilizzato nel settore edilizio per la pitturazione di pavimentazioni se vengono rispettati alcuni fondamentali accorgimenti: il supporto cementizio deve essere perfettamente stagionato (oltre 4 mesi), lavato con acqua, asciutto, privo di vecchie pitture di natura monocomponente sintetica e privo di parti in fase di distacco.
NON applicare a temperature inferiori ai 15°C, sia dell'aria che del supporto, e con U.R. superiore al 70%.
Il prodotto, se esposto all'esterno, tende a sfarinare, quindi è consigliabile applicare finiture poliuretaniche nel minor tempo possibile.

Etichettatura sanitaria

(vedi SDS)

Note

(*) **Resa**: le rese, che si intendono per strato, sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (Pot Life, essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie 0434