

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

POLIURETANICO TRASPARENTE BRILLANTE KG.1.500 A-B

POLIURETANICO LUCIDO BASE A KG.1 + 0,500 CATALIZZATORE AL 50% CON CATALIZZATORE TOTALE KG. 1,500

Vernice poliuretanica bicomponente per l'industria del ferro, del mobile e settore yacht marine. Vernice poliuretanica con ottima resistenza al graffio, alle intemperie, ai raggi UV ed alla salsedine marina.

Ideale nell'industria e per artigiano, prodotto a uso professionale con applicazione a pennello o airless.

Trattare i fondi con primer idonei. Su ferro usare primer epossivinilico, su legno: fondo poliuretanico bianco o trasparente. Linea marina il prodotto viene applicato su legno, ferro, acciaio o vetroresina.

Rapporto di miscelazione(in volume) 1:0,5 con Catalizzatore al 50% con catalizzatore Alifatico,

Durata del prodotto catalizzato:1 h a seconda della temperatura,

Diluyente: poliuretanico.

Metodo di applicazione: pennello, rullo o spray

Diluyente poliuretanico 10-20%,

Range di applicazione standard 100 micron(Raccomandato 100 micron), Spessore film umido:Range di applicazione standard 200 micron(Raccomandato 200 micron),

Range di applicazione allo spessore raccomandato 5, Primers raccomandati: pirimer epossivinilico, fondo poliuretanico

Note: Il prodotto viene fornito in due contenitori da mescolare interamente ed accuratamente tra loro prima dell'uso.

L'eventuale diluizione va operata dopo la miscelazione dei due componenti. I dati fisici dei prodotti bicomponenti sono relativi ai componenti già mescolati tra loro.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: Carteggiare, spazzolare. Lavare a pressione con acqua dolce e rimuovere ogni traccia di olio e grasso.

Tutte le superfici da pitturare dovranno essere pulite,asciutte e prive di contaminazioni. Se necessario carteggiare con carta 240/320 aspirare per rimuovere tutto il residuo di carteggiatura e qualsiasi polvere o sporcizia. Successivamente soffiare con aria pulita e asciutta.

Supporti: metalli, legno, vetroresina



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **10 M² Kg 15 M² confezione**

Diluizione: **10-20% poliuretanico**

Applicazione: **1-2**

Supporto: **Legno, Ferro, Pavimenti e supporti trattati**

Limite COV: **452**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/poliuretanico-trasparente-brillante-kg1500-p-692.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Legno e ferro: applicare uno strato di fondo colorato/trasparente

Vetroresina: Su superfici nuove decerare, spazzolare, prima di procedere alla carteggiatura con carta 240/320 aspirare per rimuovere tutto il residuo di carteggiatura e qualsiasi polvere o sporcizia. Successivamente soffiare con aria pulita e asciutta.

Catalisi: 50% (Base 100 + Catalisi 50)

Diluizione: Poliuretano, dal 10% al 20% fare proprio test

Essiccazione : 12 ore

Riverniciabile: 12 ore

Diluizione: 10 – 20% con diluente poliuretano

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.