



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA LT.14

LAVABILE IPOALLERGENICA di PITTURA LAVAGNA DESIGN

Testato da (ISPE) institute of skin and Product Evaluation

NATURA CHIMICA

Idropittura a base di leganti ecologici APEO-FREE additivi naturale ed esenti da biocidi tossici.

CONSIGLI APPLICATIVI

La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime, ideale in ambienti come ospedali, case di cura e reparti sterilizzati ospedalieri, abitazioni e stanzette dove vivono i bambini, anziani e soggetti allergici, etc, nel rispetto della salute e dell'ambiente. Inodore sia durante che dopo l'applicazione, consente di riutilizzare gli ambienti pitturati subito dopo avere applicato il prodotto.



TEST PREDITTIVO DI IPOALLERGENICITA' MEDIANTE PATCH TEST APERTO a 72 ORE.

Il prodotto J-111-IPO-L è stato testato in modalità 'open' per 72 ore su 20 volontari sani. I controlli effettuati a 24 ore dalla rimozione del prodotto, tutti i soggetti selezionati per la prova hanno terminato il test. Esso ha fornito il seguente risultato

- % DI REAZIONE ALLERGICHE 0%

VALUTAZIONE POTENZIALE IRRITANTE CUTANEO MEDIANTE PATCH TEST APERTO A 48 ORE

PRODOTTO CERTIFICATO IPOALLERGENICO TEST: Rapporto di prova / Report 78/19/01 redatto dall'Istituto ISPE di Milano

Il prodotto J-111-IPO-L è stato testato in modalità "open" per 30 minuti (T1) sulla cute di 20 volontari adulti sani, non ha provocato nessuna reazione indicativa di potenziale irritante cutaneo immediato.

L'applicazione del prodotto in modalità "open" per 48 ore, sulla cute di 20 volontari adulti sani, non ha provocato nessuna reazione indicativa di un potenziale irritante cutaneo, come riscontro nei controlli effettuati alla rimozione del prodotto (T2) e 24 ore

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **10-13 m² kg per strato**

Diluizione: **10% Acqua**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Muro, intonaco civile, Cemento**

Limite COV: **0**

Peso Specifico: **1400**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/pittura-lavabile-ipoallergenica-lt14-p-717.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

dopo rimozione (T3). In nessuno dei soggetti considerati si sono osservate reazioni di tipo allergico. Esso ha fornito il seguente risultato

% DI IRRITAZIONE

PICI 0%

PIC 0%

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

18000-20000 cps

Residuo Secco %

63-70

Spessore ottimale (μm)

100-200 per mano

Resa teorica (m²/Lt)

9-10

Strati consigliati

2

Tipo di prodotto

Resine ecologiche APEO FREE

Aspetto del film

Opaco

Impiego

Decorazione e protezione

Tipi di supporti

Cementizi e intonaci vari



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Diluyente

Acqua dal 15-25%

Essiccazione fuori polvere

(h): A 20°C

4 – 5 ore

Essiccazione al tatto

A 20°C (minuti)

30-40 minuti

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

2-3 ore, totale 2 giorni

Sovraverniciabilità (h)

4-6 ore

VOC (g/L) (2010)

38

Permeabilità al vapore

Alta

Permeabilità all'acqua

< 0.1-0.5

Presa di sporco

Quasi nulla

Macinazione

Medio/fine

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

12-24



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-111-L-IPO Va diluito con una percentuale d'acqua compresa tra il 15÷25% in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri, mentre si apporta la necessaria quantità d'acqua per la diluizione.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Su intonaci nuovi applicare una mano di Ecoprimer, diluito con acqua in rapporto 1:4. Stuccare eventuali crepe e fessure. In caso di superfici molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare preventivamente con rasante e attendere 4-5gg. Prima della tinteggiatura, mescolare accuratamente J-111 prima dell'uso, quindi diluire con acqua (in volume) in ragione del 15 - 25% per la prima mano, 10 - 15% per la seconda. Stendere il prodotto con pennello, rullo e spruzzo airless (diametro minimo dell'ugello 0,23 mm) in modo uniforme e pieno a mani incrociate. Attendere 6 - 12 ore prima dell'applicazione della mano successiva.

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di fissante ecoprimer, e dopo circa un'ora applicare la prima mano incrociate il prodotto. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, e proseguire con l'applicazione del Ecoprimer, dopo completa asciugatura dello stesso procedere con il nostro J-79S.

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di J-111-L-IPO, Lavabile Ipoallergenica di Pittura lavagna design pareti sane e sicuro per uso interno



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

CONFEZIONI:

4 litri 14 litri

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.