

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MALTA RASANTE EPOXY 2K PER FUGHE E RIPARAZIONI KG.11,00

Malta epossidica 2K per pavimentazioni, rasature, la chiusura di fughe, spaccature, imperfezioni e riparazioni strutturali di pavimenti, restauro di griglie e la creazione di massetti strutturali a spessore.

Un prodotto a base di resine bicomponenti in emulsione solvent-free, ideale per pavimenti e pareti dotato di eccellente potere riempitivo, adesione sui supporti cementizi, piastrelle in ceramica, cotto e gres a basso ritiro (circa 3% in volume) ed eccellente carteggiabilità.

La malta si applica a spatola, tende ad autolivellarsi, semplificando l'operazione di ripristino delle superfici. Si possono applicare strati successivi con uno stacco di 12 ore. (Fare attenzione alla miscela del prodotto con il catalizzatore, amalgamare bene i due componenti).

Carteggiabile e verniciabile dopo solo 24 ore. Grossi spessori possono creare delle crepe, attendere la perfetta essiccazione 2-3 giorni (in caso di crepe e lesioni per eccessive dosi ripristinare con rasature in superfici)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicata per la riparazione di pavimentazioni industriali in cemento - Elevatissima resistenza meccanica - Basso ritiro - Carteggiabile - Ottima resistenza ad aggressivi chimici - Verniciabile dopo 12 -24 ore con tutti i prodotti della linea resine

NOTE

Rapporto di catalisi (p/p): 100 + 10 % (agitare bene con frusta elettrica, cambiare il fusto dopo la catalisi, raschiare intorno al fusto senza lasciare parti non catalizzate. Per una perfetta catalisi durante l'operazione di agitazione cambiare fustino e agitare con frusta elettrica)

Pot-life: 1ora a 20°C e 60% di umidità

Applicazione

Interno ed Esterno

Peso Specifico

1.800 g/L

Colori

Grigio , Bianco o a richiesta

Confezioni



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **1 m² per 0,500 litro**

Diluizione: **con catalizzatore**

Applicazione: **2, 3**

Supporto: **Pavimenti e piastrelle, rasature fughe, colatura in spaccature**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1400**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/malta-rasante-epoxy-fughe-riparazioni-kg1100-p-793.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

2,500 - 5,500, 11,00

Resa

a secondo dello spessore

Diluizione

Solo catalizzatore (p/p)

Essiccazione

24 ore

Temperatura

Min 10 C; Max 30 C

Sovraverniciatura

Dopo - 24 ore

Selezionabile: Grana Fine / Grana Media

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.