

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

GP EPOXY TRIO 3K / A+B+C 13,00

GP EPOXY TRIO è un rivestimento tricomponente epossidico da posare a spatola per pavimentazioni ad alta resistenza.

Un pavimento epossidico decorativo ad effetto rasato che elimina difetti sul piano di posa. Rasando infatti riempie le imperfezioni e ottimizza il pavimento. Ideale per pavimentazioni civili o pavimentazioni industriali ad alta resistenza tecnica.

Prima di procedere alla posa si consiglia sempre di mettere in ordine la pavimentazione con un adeguato restauro, la carteggiatura o pallinatura, la posa di un primer (J-40/P21).

Posare due stratificazioni di GP EPOXY TRIO e due stratificazioni a rullo di GP EPOXY 2K.

Composizione del prodotto tricomponente (1 componente A / 2 componente B catalizzatore / 3 componente di quarzo) in miscela additivato al 30-40% con quarzo per dare più corpo e spessore allo strato.

Pavimento epossidico colorato ideale molte tipologie di supporto, per cotto, monocottura, marmo, pietra, cemento industriale levigato e grezzo, legno, pavimenti civili, parquet in massello e laminato, mdf o tavolame esenti da umidità.

Migliore è la base del massetto o supporto, meglio risulta la finitura una volta applicato ad ampie rasate e minore è il consumo di impasto tricomponente.

Il prodotto a ciclo completo presenta uno strato duro per alto traffico con ottimo spessore (1,2-2,0 mm finali di strato) grazie al suo corpo grasso di resina e quarzo.

POSA: 2 strati a spatola, le ondulature del frattazzo creano un effetto decorativo incantevole. Le leggere spatolate sovrapposte rendono unico il risultato finale.

Fase lavorativa:

1. posa di uno strato di primer epossidico J-40/P21
2. applicazione a spatola di n.2 strati di GP EPOXY TRIO
3. si consigliano 2 strati finali di GP EPOXY 2K applicata a rullo (stesso colore)
4. la pavimentazione è pedonabile dopo 5-8 giorni essiccato ad uso civile

Pot-life: 40' minuti tempo di lavorazione
Resa 300/450 gr m²
Attrezzi consigliati: Frattone
Diluizione: PRIMO STRATO: diluire al 10 % con epossidico (fare test)
SECONDO STRATO: diluito al 10% con epossidico (fare test)

Confezioni: 1,00+0,250 + 300 / 4,00+1,00+1,500 / 8,00+2,00+3,00



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **0,250 - 0,350 kg per M²**

Diluizione: **15 - 20%**

Applicazione: **2, 3**

Supporto: **Cemento - Piastrelle - Rasatura CPX**

Limite COV: **385**

Peso Specifico: **1800**

Internet:
<https://www.jumbopaint.it/epoxy-trio-1300-p-822.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.