

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### PRIMER ONE PLIOLITE KG.4

Fondo a solvente, fortemente isolante, a base di resine speciali. Indicato quale mano di fondo su intonaci che presentino macchie di umidità e leggere cavillature, su pareti esposte a particolari condizioni atmosferiche ed in tutti quei casi dove si richiede una buona protezione idrorepellente e ancorante.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

FONDO FISSATIVO ALLA PLIOLITE è un fissativo per interno ed esterno a base di copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente, ad altissime prestazioni PLIOLITE GOOD YEAR. Garantisce una elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti ma degradati e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Può essere applicato su superfici nuove o vecchie di ogni genere quali intonaco, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso o su vecchie pitture o rivestimenti poco assorbenti, molto alcalini o leggermente sfarinanti; presenta un film elastico, tenace, insaponificabile, resistente all'invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per i tutti i tipi di pittura.

#### IMPIEGHI

- Applicabile su tutti i supporti
- Non applicare come isolante su rivestimenti a cappotto
- non applicare su supporti freschi.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero stirene acrilico in soluzione
- Solvente: idrocarburi alifatici
- Massa volumica: 0,85±0,03 kg/l
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 40 minuti; sovraverniciabile dopo 3-4 ore.
- Aspetto: trasparente;

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare lo stato di conservazione.

La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.



#### NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **10 M² kg per strato**

Diluizione: **50-100% Diluente Sintetico**

Applicazione: **1 strato**


Supporto: **Muro, intonaco civile, Cemento**

Limite COV: **400**

Peso Specifico: **1000**

Internet:  
<https://www.jumbopaint.it/primer-pliolite-p-851.html>

#### Classificazione CLP\*



\* Regolamento CLP (CE) n.  
1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti, polvere, smog, ed altro.

In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture devono essere completamente asportati.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto quindi procedere all'applicazione del Fissativo alla Pliolite.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Applicare a:
- Temperatura dell'ambiente: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75 %.
- Temperatura del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Umidità del supporto: < 10 % U.R..
- Non applicare sotto l'azione diretta del sole.
- Diluizione: 50-100% con Diluente sintetico universale in base all'assorbimento del supporto.
- Applicare con pennello o rullo, 1-2 strati bagnato su bagnato.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l circa per mano su supporti normalmente assorbenti

### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.

Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali: 1 anno.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

FONDO FISSATIVO ALLA PLIOLITE Contiene max: 750 g/l VOC

Prodotto infiammabile, usare secondo le Norme d'igiene e sicurezza: dopo l'uso non



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luoghi ben ventilati. In caso di contatto con occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico mostrando l'etichetta. Non gettare residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico

Per ulteriori informazioni e prima dell'utilizzo, consultare la scheda di sicurezza.

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.