
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FONDO TETTI CAMPER 1,000

VIM-77 Il prodotto va agitato e diluito 10-15% con acqua. Miscelare accuratamente il composto, per lamiera ferrose e acciainose e Æ, - necessaria una completa asportazione della calamina presente e dei residui di ruggine, da compiersi con mezzi meccanici o manuali (spazzole metalliche) seguita da un accurato lavaggio con solvente o sgrassanti a base acquosa.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI: Il prodotto va applicato a Spruzzo o rullo: pistola a tazza, airless, misto aria, elettrostatica, in maniera omogenea. Il prodotto e Æ, - fuori polvere entro 40 minuti, secco al tatto 4 ore, in profondita Æ, - 18—24 ore. Tenendo presente fattore di umidita Æ, - e irraggiamento solare.

SUPPORTI NUOVI: Procedere ad una lieve carteggiatura e pulizia del supporto, procedere con l'applicazione del fondo VIM-77 aspettare 5-6 e procedere con una lieve carteggiatura, pulire e applicare la finitura VIM-78. Aspettare 48/56 ore prima della messa su strada.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI: Il prodotto puo Æ, - essere applicato su tutti i tipi di supporti gia Æ, - verniciati previo preparazione/carteggiatura con abrasivo fine o eventualmente su supporto nuovo, applicare uno strato di Fondo (FTT Fondo Tetti Camper VIM 77), dopo circa 5-6 ore applicare a mani incrociate il prodotto VIM-78 RTT Resina per Tetti Camper. Le eventuali stuccature eseguite prima del FTT-VIM- 77. Aspettare 48/56 ore prima della messa su strada.

AVVERTENZA E SICUREZZA



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/25/2021**

Resa al Kg:

Diluizione: **5-10% Acqua potabile**

Applicazione: **1**

Supporto: **FERRO, VETRORESINA, LAMIERATI**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/fondo-tetti-camper-1000-p-922.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

NELL'APPLICAZIONE: Leggere attentamente la scheda di tecnica, il prodotto e per uso professionale, si raccomanda di indossare guanti e tute idonei nell'applicazione

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.