

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****K33 POOLMAR Kg.1 SMALTO PER LINER IN PVC PISCINE****SCHEDA TECNICA**

J-304H2O POOLMAR Pittura per piscine in pvc a base acqua

è uno smalto per piscine con teli morbidi in PVC, materiali rigidi e semiflessibili, policarbonato e plastica. La vernice POOLMAR è uno smalto con effetto uniforme rigenera il supporto. La miscela del prodotto è realizzata con resine di altissima qualità per il trattamento stagionale di piscine in pvc. Il prodotto è stato studiato per evitare la sostituzione dei costi teli, ha una durata stagionale.

E levata resistenza alla corrosione, ottima resistenza all'acqua di mare ed agli agenti chimici e cloro, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici

Descrizione e prestazioni

Smalto per teli in Pvc opaco

J-304H2O ha le seguenti caratteristiche:

- buona resistenza chimica e agli agenti atmosferici
- ottima applicabilità
- ottima adesione al Pvc
- Possibilità di applicare lo smalto direttamente su Pvc perfettamente preparato, ma è consigliabile carteggiatura per migliorare la resistenza e l'adesione
- Si applica un rullo, pennello
- Per un buon lavoro segui le informazioni che di seguito dettagliamo.

Preparazione del supporto: carteggiare con rotorbitale a grana 220. Poi lavare con acqua e candeggina (soluzioni 1:10 un litro di candeggina + dieci litri di acqua)

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **02/03/2024**Codice EAN: **0800282000001**Resa al Kg: **10 M² KG**Diluizione: **Pronta all'uso**Applicazione: **1, 2 cicli**Supporto: **TELO IN PVC**Limite COV: **30**Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/poolmar-smalto-liner-piscine-p-976.html>

Resa al m²

Diluizione

Strati da applicare

10 m² al Kg.

pronto all'uso

1 strato, max 2



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

prodotto ad acqua

Riempimento vasca: 5 giorni dall'applicazione

La vernice per nuoto in PVC è un prodotto a base di policlorurati, gomma al caucciù, pigmenti pregiati, cariche micronizzate ed additivi specifici promotori che uniti in una formula esclusiva determinano un risultato eccellente.

Colori: si usa 12 colori di cartella, si consiglia di applicare il colore della stessa tonalità del telo. Applicazione ad airless, rullo tipo mohair a pelo corto. Evitare grumi di vernice. Eventuali riprese o ritocchi, o solo dopo il 12 ore di distanza dal primo strato.

ROBOT NON USARE: attenzione, una volta applicato Vernice per teli in Pvc non usare robot che ne compromettono la durata. Cloro non seminare con getto a mano, ma attenersi alla clorazione selezionata fatta con lo skimmer.

Durata: un solo recupero stagionale, dopo 1 anno si richiede una nuova applicazione.

Molte attività alberghiere lo usano per la linea di galleggiamento e pitturano solo una fascia / bordo piscina alla linea di galleggiamento (50 centimetri). Altri operatori recuperano intere zone, macchie e aloni del Pvc.

Miscela e composizione del prodotto: La vernice per nuoto Il PVC è composto da una miscela di estratti di resina che non può essere modificata.

Una cattiva miscelazione o diluizione, può determinare la perdita della caratteristica ed il calo della stabilità o di ancoraggio, l'esagerata diluizione del prodotto può causare danni di tenuta. Si assicura di attenersi tassativamente alla procedura.

Il ciclo prevede una manutenzione periodica in quanto l'invecchiamento del telo in pvc tende a perdere consistenza.

Nota per l'utente:

Le informazioni fornite in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve utilizzare l'idoneità e la completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determinano, appunto, l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

INCOMPATIBILITA '

Pioggia : le piogge acide possono provocare alterazioni e difetti, quindi non applicare il prodotto in caso di pioggia o in prossimità di pioggia. In fase di asciugatura la superficie non deve piovere perché il PH acido può macchiare o far distaccare il film.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Diluizione: il prodotto non va alterato e diluito, è pronto all'uso, una esagerata diluizione di acqua potabile potrà danneggiare il film. Non usare diluenti non consigliati dalla casa.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di nessuna proprietà specifica del prodotto. Poiché uso del prodotto non cade sotto il nostro controllo diretto. E l'obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni stabilite in materia di igiene e sicurezza. Non si assume la responsabilità per usi impropri.

Test di compatibilità di adesione: si consiglia di fare un test di adesione prima di verniciare l'area della piscina. Le varie problematiche di invecchiamento del telo o supporto in pvc se molto degradato, vengono registrati incompatibili all'adesione. Se il telo è già in fase di avvio al massimo degrado, avrai problemi di ancoraggio, quindi soggetto a restauri periodici.

NB. Per i teli con spessori ridotti o per le piscine economiche, accertarsi della compatibilità prima di applicare il prodotto.

RESA KG.1 = 10 MQ

Scheda del 01/03/2023

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.