produzione vernici e resine
Tel.0039.0828.725507 Fax 0039.0828.1990809
Sede legale: Via Italia 85/87/89

Jumbo guaina scheda tecnica

Jumbo guaina è una resina elastomerica per la protezione di solai, murature, coperture in lastre, tetti, capannoni. Impermeabilizzare o recuperare anche rivestimenti in lastroni di eternit. Ottimo film gommoso elastica da stendere a rullo.

Il prodotto si applica a pennello, rullo, airless e si consigliano 2 mani.

A volte, l'impermeabilizzazione di superfici particolarmente disagevoli o discontinue, con geometrie irregolari o in forte pendenza, presentano problemi non risolvibili con i sistemi delle guaine bituminose tradizionali.

Spesso e' necessario ottenere, in maniera semplice ed economica, delle protezioni impermeabili ed elastiche di supporti estremamente porosi, micro fessure o soggetti ad elevata deformazione. Oppure e necessario ripristinare la funzione di una vecchia copertura bituminosa senza rimuoverla.

In tutti questi casi, la guaina liquida elastica ed impermeabilizzante, composto da resine sintetiche elastomeriche in emulsione acquosa , risolve efficacemente tutti i problemi con numerosi vantaggi. Resiste a variazioni di temperature, gelo e ghiaccio.

Diluizione 10-20% con acqua

A volte, l'impermeabilizzazione di superfici particolarmente disagevoli o discontinue, con geometrie irregolari o in forte pendenza, presentano problemi non risolvibili con i sistemi tradizionali delle guaine bituminose. Spesso e' necessario ottenere, in maniera semplice ed economica, delle protezioni impermeabili ed elastiche di supporti estremamente porosi, gia' microfessurati o soggetti ad elevata deformazione. Oppure e necessario ripristinare la funzione di una vecchia copertura bituminosa senza rimuovere.

In tutti questi casi, guaina liquida elastica ed impermeabilizzante, composto da resine sintetiche elastomeriche in emulsione acquosa , risolve efficacemente tutti i problemi con numerosi vantaggi

- **DOVE SI APPLICA:** e' estremamente versatile e si applica dappertutto: manufatti vecchi e nuovi in cemento armato tetti piani , solette, cornicioni, tettoie, terrazze, grondaie, pluviali, guaine e manti bituminosi, cartono bitumati blocchetti di conglomerato da costruzione intonaci civili,rivestimenti plastici ammalorati facciate e prefabbricati industriali con cavillature e fessurazioni eternit , vetro e fibro-cemento , superfici metalliche plastica e legno come antirombo per sottoscocche di auto e rulottes. Versione al caucciu':

JUMBO GUAINA AL CAUCCIU' : è un prodotto trasformato in versione a solvente clorocaucciù ed alchidico acrilico che insieme a pigmenti inorganici conferisce al prodotto caratteristiche di elasticità e resistenza al calpestio. Specifico per la protezione di terrazze, balconi o superfici a traffico leggero come cantine e garages, pavimenti in cemento, crea un manto continuo, antiscivolo resistente, con buone doti di ancoraggio su superfici difficili. Il prodotto applicato si fonde nel supporto poroso, durante l'essiccazione reticola con il caucciù formando una maglia a rimbalzo di adesione molto resistente.

Adatta anche in zone di ristagno d'acqua. Ottima per interni ed esterni per cemento, asfalti e gres. Impermeabilizza e protegge facilmente ed economicamente tutti i manufatti edili, e' facile da applicare su tutte le superfici, anche le piu' difficili e disagevoli. Si applica a rullo od a pennello (ma anche a spruzzo ed a spatola) con grande facilita' sia in orizzontale - che in verticale. Prodotto mono componente e si diluisce con acqua. Anche gli attrezzi devono essere lavati , immediatamente con acqua. Jumbo guaina è estremamente elastico nel tempo ed a qualsiasi temperatura. Jumbo guaina segue le deformazioni del supporto senza screpolature nel film anche in presenza di notevoli fessurazioni sottostanti. Applicato a spessore rimane morbido e pedonabile, protegge dai dannosi raggi UV i supporti sottostanti, evitando l'assorbimento di energia termica, su fibro-cemento blocca completamente la perdita dei pericolosi "aghi di amianto" e puo' quindi essere utilizzato per il trattamento dell'eternit in conformità alle disposizioni sulla protezione dei lavoratori(277/91. Pulire e sgrassare le superfici , non applicare con previsioni di pioggia, nebbia , gelo.

TRATTAMENTO CON RETE DI FIBRA: Rete di fibra di vetro per armature di pavimento e rivestimento di pareti a forte pressione di carico, controspinta di umidità e pavimenti pedonali trattati con la VERSIONE AL CAUCCIU' Stendere la rete sul pavimento o supporto già trattato con una mano diluito al 100% con acqua potabile e mescolato con trapano elettrico.

Attendere 6 ore dall'applicazione, stendere il telo di rete ed applicare n.2 mani Versione al caucciù a distanza di 6 ore tra una mano e l'altra con rullo a pelo lungo.

Dopo 72 ore il pavimento o la parete o le riparazioni sono utilizzabili per uso civile

Forte resistenza ad alte temperature, al gelo, ghiaccio e neve. Resistenza all'umidità, pedonabile, elastica con estenzione l 40% a film secco. Temperature da 5 a 35 °C.

- Prestazioni: allungamento di rottura DIN 53504 : 300 ,
- Resistenza a trazione DIN 53504 (Nmm²) : 1,1
- Pedonabilità: 12 ore a 23 gradi

resa	Diluizione	Strati consigliati	Essiccazione
3 mq litri	Acqua potabile 10-20%	Due	12 ore 24 ore pedonabile