

scheda tecnica

140 SILICALFIX

FISSATIVO TRASPARENTE AI SILICATI PER ESTERNI ED INTERNI

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO DEL PRODOTTO

Fissativo a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa e silicato di potassio, ad elevato grado di penetrazione, con risultati di isolamento e consolidamento del supporto simili a quelli forniti dai fissativi a solvente.

Indicazioni d'impiego:

Specifico per isolare superfici murali esterne ed interne (gesso, intonaco civile, cemento, cemento-amianto, ecc.) in particolar modo come prodotto di preparazione per prodotti a finire con resine ai silicati.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina:	Copolimero acrilico in emulsione acquosa e silicato di potassio.
Peso specifico:	1,01 KG/LT ± 0,02 KG/LT
рН	~ 8
Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C: con Brookfield RVT, girante n. 1 a velocità 20:	50 cps ± 10 cps
Residuo secco in massa:	25% ± 1%
Residuo secco in volume:	25% ± 1%
Colori:	Trasparente incolore dopo l'essiccazione

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni ideali dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5 °C; massima 40 °C (con umidità relativa non supeiore all'80%)
Temperatura del supporto:	minima 10 °C massima 30 °C
Alcalinità massima per supporti murari:	pH 12
Umidità del supporto:	applicare su muri visibilmente asciutti

3.2) Applicazione

Applicazione:	a pennello
Tipo di diluente:	acqua
Diluizione:	Non diluire (pronto all'uso)
Resa teorica:	~ 12 - 13 m2 per LT di prodotto a una mano, a seconda del supporto
Lavaggio attrezzi:	acqua

3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto:	30 minuti
Tempo di essiccamento in profondità:	4 ore
Tempo di sovraverniciatura:	4 ore

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Periodo di stoccaggio:	1 anno
Temperatura di conservazione:	Minima 2° C; massima 36° C; teme il gelo
Confezioni disponibili:	5LT – 20LT

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

6) NOTE

Monzo paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Monzo paint non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.



Commerciale e ufficio tecnico:

Corso Italia 85 84047 Capaccio Paestum (Sa) Tel.0828.723914-0828.723315 Fax.0828.1990809 Nuovo stabilimento in costruzione Zona Industriale Giungano (Sa)

email: posta@jumbopaint.it