

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMALTO CERAMICA E SANITARI KG.0,600 TINTE RAL

SMALTO PER CERAMICA E SANITARI J-55 (Base A+ catalizzatore B) Smalto poliuretanico bicomponente ad alta resistenza al graffio. Rinnova facilmente igienici sanitari, vasche da bagno spaccate e consumate, igienici tipo lavandini e piatti doccia, pareti doccia, pavimenti di bagni superfici smaltate di ceramica facendole ritornare come nuove di zecca!

Ottimo su supporti di varia tipologia di piastrelle e gres, lavandini, bidet e docce, pareti e pavimenti. Infatti, la sua finitura con eccellente adesione su superfici difficili come la ceramica, gres, monocottura, marmo, rinnova superfici sporche e usurate rimettendole a nuovo con due sole mani di resina, evitando costose sostituzioni di intere pareti piastrellate o igienici logorati. Indicato per zone di pavimenti e pareti piastrellate come bagni e sanitari, fornelli, lavelli e superfici interne. Dona alle superfici trattate una finitura perfetta e duratura. Si applica facilmente a rullo o a pennello.

Confezioni disponibili:

Kit da 0,500 + 0,100 di catalizzatore, KG.1,000 + 0,200 di catalizzatore, base A resina + base B catalizzatore (Catalisi al 20%)

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire accuratamente i supporti con abrasivo fine, poi lavare con alcol etilico a 94 gradi o 99 gradi, o usare uno sgrassante classico per stoviglie. Sciacquare con acqua abbondante, eliminare nodi e sporco attaccato alla superficie aiutandosi con lana d'acciaio fine o carta vetro finissima, asciugare perfettamente, se necessario stuccare e carteggiare con stucco bicomponente eventuali buche ed spaccature.

Applicare 2 strati di smalto ceramica e sanitari con uno stacco di 12 ore. Dopo 5 giorni di essiccazione è possibile usare i locali o gli igienici pitturati.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE:

Vasche da bagno e igienici: incartare le parti con nastro carta le parti da non pitturare, i rubinetti, le pilette, e accessori di metallo, versare il prodotto nella vaschetta di plastica, catalizzare il prodotto, prima di applicarlo nelle parti difficili della vasca, stendere lo smalto con il pennello,

Pavimenti: pulire e carteggiare il pavimento, riparare le parti spaccate, incartare i battiscopa. Trattare il pavimento con il rullo per ottenere una superficie uniforme.

AVVERTENZE

RESA: 100 - 120 GRAMMI AL METRO QUADRATO

DILUIZIONE: PRONTO ALL'USO

STRATI: 2 strati con uno stacco di un giorno tra uno strato e l'altro



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **08/29/2024**

Resa al Kg: **6 m² a confezione per strato**

Diluizione: **Catalisi 21%**

Applicazione: **2 cicli richiesti**

Supporto: **Ceramica, Sanitari, Piastrelle, Metalli**

Limite COV: **500**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/smalto-ceramica-sanitari-kg0600-tinte-p-1010.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Uso dopo 5-7 gg di essiccazione della resina

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.