

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****OPACO POLIURETANICO COLORATO KG.1.500**

Poliuretano per legno bicomponente (Venduto a+b insieme al catalizzatore) Opaco da catalizzare al 50%, è una finitura poliuretanica per arredamento di interni, ottimo film distensivo, vellutato, di grande resistenza e resistente alla luce, non scolora e non invecchia.

Prodotto a sistema tintometrico per realizzazione pronto colore professionale con distribuzione rapida in tutt'Italia con consegna veloce con corriere Espresso.

Per la catalisi sono previsti due catalizzatori:

- TH0720/00: catalizzatore a ridotto ingiallimento;
- TH0713/00: catalizzatore con ottima bagnabilità, ingiallente ed essiccazione più lenta

Il prodotto viene prodotto su richiesta a ricezione ordine ed a conferma del pagamento, viene corredato di catalizzatore Sayerlack e spedito con la massima urgenza in ogni località italiana ( esempio di composizione: 2 kg di prodotto colorato viene corredato di 1 kg di catalizzatore Sayerlack, oppure 6 kg di vernice corredato con kg.3 di catalizzatore)

**AVVERTENZE** In estate è necessario utilizzare un diluente rallentante tipo DT1146/00; si ottiene un aspetto più lucido. **PROBLEMA ALTERAZIONE DEL COLORE CON LA LUCE** Anche utilizzando catalizzatori a ridotto ingiallimento, il colore bianco e in genere le tinte chiare possono subire con il tempo delle leggere alterazioni di colore tendenti al giallo. Poiché esistono apparecchiature in grado di stabilire con buona approssimazione dopo quanto tempo avviene l'alterazione di colore e l'entità della stessa, riteniamo estremamente importante che ciascun utilizzatore, prima di iniziare una qualsiasi lavorazione con laccati, chieda una valutazione del loro grado di resistenza alla luce, al fine di stabilire se il prodotto è sufficientemente inalterabile per le sue esigenze. I laboratori della Sayerlack sono a disposizione per fare queste valutazioni con la massima obiettività, ma ancor meglio sarebbe se l'utilizzatore si rivolgesse ad un laboratorio

Diluizione: Diluente poliuretano

Settore d'impiego: Parti piane, profili, mobili montati

Mezzo d'impiego Pistola misto aria, airless, elettrostatica e velatrice

Catalisi e diluizione A peso (kg) A volume (lt)

Caratteristiche tecniche \*

Residuo solido (%):  $67 \pm 2$  \*

Peso specifico (kg/lt):  $1,320 \pm 0,030$  \*

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **08/08/2024**

Resa al Kg: **8 M<sup>2</sup> Kg**

Diluizione: **15% poliuretano**

Applicazione: **2**

Supporto: **Legno**

Limite COV: **550**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/opaco-poliuretano-colorato-kg1500-p-183.html>

**Classificazione CLP\***

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Pot life: 3 ore

Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.): 95 ± 10 dopo catalisi 20 ± 3

Preparazione del supporto: con fondo bianco poliuretano o poliesteri.

Consumo consigliato: min. 80 gr mq max 200 gr mq.

Caratteristiche generali \* Pot-life: 3 ore \* Grammatore consigliate (gr/m<sup>2</sup>): min 80, max 200 \* Essiccazione all'aria (100 gr/m<sup>2</sup> a 20°C):

TH0720/00 fuori polvere 10' fuori impronta 30' accatastabile 4 ore \* Essiccazione in tunnel (100 gr/m<sup>2</sup>): ciclo consigliato spurgo solventi 15' 50°C 60' raffreddamento 15'

TH713/00 fuori polvere 15' fuori impronta 50' accatastabile 12 ore

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.