
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Malta minerale Coprox M intonaco 2 millimetri

Malta minerale Coprox M intonaco, Sistema per l'eliminazione di umidità dalle pareti con rinzafo di Coprox intonaco Tipo S per una granulometria più spessa fino al raggiungimento di una rasatura di 5 millimetri (Tipo S o Tipo M) per poi finire per un intonaco interno con la rasatura Tipo K molto fine. La parete una volta restaurata con il ciclo deve essiccare per 20 giorni e poi va finita con una pittura a calce.

SEMPLICITÀ - PREPARAZIONE GENERALE DEL SUPPORTO:

asportazione totale e scarificazione di tutti i rivestimenti presenti fino a raggiungere la struttura definitiva. Si sono eseguiti poi degli accurati controlli meccanici degli intonaci mediante martellinatura, procedendo con l'eventuale demolizione e asporto di tutte le parti incoerenti e/o in fase di distacco. Si ricorda che il materiale COPROX® possiede un legante idraulico che sopporta 52,5 MPa di compressione, per cui gli eventuali rappezzi saranno da eseguire con malte tipo INTORISANA, INTORISANA RAPID o con malte realizzate con cemento "425", sabbia media, grassello 5% max., e acqua pulita q.b.. È assolutamente necessario che i rappezzi debbano avere il tempo di asciugare e carbonatare perfettamente prima dell'esecuzione del sistema COPROX®. I supporti tendenti allo sfarinamento sono stati puliti a fondo fino a raggiungere superfici idonee all'ancoraggio, cioè ben congiunte con il sottostante supporto murario, solide e compatte. Non è stato necessario disintonacare fino al supporto murario sottostante, ma è bastato trovare una superficie ben coesa, pulita, resistente e assorbente. Eventuali superfici lisce sono state irruvidite meccanicamente..

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **10/01/2022**Resa al Kg: **Consumo KG.1,4 x mm**Diluizione: **25% Acqua**Applicazione: **1**Supporto: **Muro, Cemento**Limite COV: **0**Peso Specifico: **0**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/malta-minerale-coprox-intonaco-millimetri-p-213.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilit  puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.