
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.1

SCHEDA TECNICA J-40-P2

PRIMER PER PIASTRELLE

NATURA CHIMICA

Resina primer per supporti critici e piastrelle monocomponente

CONSIGLI APPLICATIVI

Fondo Primer J-40/P2 è un primer di adesione per piastrelle e supporti critici, ideale per supporti e pavimenti difficili (gres porcellanati, marmo e ceramica)

Primer monocomponente, sicuro per assicurarsi un perfetto ancoraggio.

Il primer può essere anche addizionato a quarzo finissimo, inerte medio e grosso per aumentarne la resistenza e per facilitare l'ancoraggio di prodotti applicati a frattazzo come malte, microcemento e resine applicate a spatola o come Primer Filler.

Diluizione: 10% con acqua potabile.

Applicare uno strato dopo aver pulito ed trattato il pavimento con carta abrasiva fine o lana d'acciaio o acido tamponato.

Si applica a rullo con metodo di stesura piena . (In caso di pareti verticali trattare bene il supporto con abrasivo o carte tipo abranet ed applicare il primer

Ciclo: applicare uno strato con uno stacco di 18 ore, assicurarsi che sia asciutto prima di procedere con applicazioni sovrastanti di resine. In caso di locali umidi tarda l'essiccazione.

Essiccazione: 18-24 ore in caso di umidità controllare e aspettare l'essiccazione, per la ricopertura non deve essere appiccicoso In caso il prodotto risulta appiccicoso attendere l'essiccazione altrimenti si rischia di compromettere il risultato finale del lavoro.

Resa : 10-12 mq per strato al kg. / con inerte, aggiunta di quarzo fine varia la resa a secondo dello spessore di inerte/quarzo miscelato = 3-4 mq al kg per strato

Test in dotazione del prodotto: il prodotto è stato testato dal "Laboratorio di Salerno Termotech eco". Ha superato il test di adesione su piastrelle con prove di quadrettature secondo le NORME ISO 2409 parametro test di adesione Test M-S06M12 rapporto di prova N.18052018Camp02 del 18.05.2018

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **11/24/2023**Resa al Kg: **10-12 M² al KG per strat**Diluizione: **10 % Acqua**Applicazione: **1 o 2 strati**Supporto: **Ceramica, Gres porcellanato, klincher**Limite COV: **120**Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/primer-piastrelle-40p2-p-420.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Altre applicazioni possibili:

Il prodotto applicato tal quale su supporti cementizi diventa una finitura di protezione a lunga durata nel tempo, su supporti critici marmo, klinker, piastrelle in gres o porcellana, pietre.

Il ciclo prevede poi una manutenzione periodica in quanto l'invecchiamento del supporto tende a perdere consistenza. Le note tecniche ed i consigli sono frutto di esperienza del nostro laboratorio e dei nostri test. Non possiamo assumere responsabilità su cantieri dove non si rispettano i nostri consigli e non seguiti dai nostri tecnici di fiducia.

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico dei manufatti, ed i supporti trattati.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto se l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo. Obbligo dell'utilizzatore è l'osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Accettando la fattura di Monzo paint si accetta la nota di garanzia dei prodotti che esclude le nostre responsabilità sui cantieri e lavori non seguiti dai nostri tecnici.

Non si assumono responsabilità su cicli lavorativi che determinano l'uso di contatto alimentare sui supporti e contenitori trattati.

Per l'uso di questo prodotto è obbligo fare richiesta della "scheda con dettaglio applicativo", rilasciata dal nostro laboratorio. Per ovvi motivi si consiglia il cliente di acquistare un pacchetto test per verificare la fattibilità e la prova prima di procedere per le proprie esigenze. Il test di "prova" infatti si propone l'acquisto di un piccolo lotto come prova applicativa e di accettazione delle caratteristiche del prodotto per le proprie esigenze

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

Si consiglia di lavare preventivamente il pavimento con prodotto idoneo o soluzioni con acido tamponato in una soluzione ottimale (senza danneggiare il pavimento) a cura di



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

un posatore esperto (1 un litro di acido + 10/15 litri di acqua potabile). Dopo la sua azione lavare la pavimentazione con acqua potabile.

Successivamente aspirare e attendere la sua asciugatura prima di iniziare la posa di resine sulla superficie (giorno dopo).

Si consiglia sempre di valutare la pavimentazione se la è pronta per intervenire, ho bisogna fare altri interventi di risanamento. Si consiglia di controllare l'umidità con strumentazioni adatte.

Nota: conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto non inferiore a + 5°C.

Il laboratorio 3/2021

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.