
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMALTO ANTISTATICO JUMBO MILK BIANCO KG.4

J-110 JUMBO MILK IDROSMALTO MURALE CERTIFICATO HACCP –
ANTISTATICO – NO-TOXIC

J-110 è uno smalto murale antistatico NO-TOXIC (non attira polvere) APEO-FREE per interno ed esterno, formulato con resine pure, pigmenti non nocivi per la salute, assenza di sostanze, ed esente da miscele classificate come pericolose per l'ambiente: basso Cov e assenza di additivi pericolosi. Caratteristiche di alta resistenza.

Jumbo Milk antistatico consente di effettuare le riprese su strati intermedi o di finitura. Maschera le eventuali piccole imperfezioni del supporto che lo rende inattaccabile dalla polvere.

Il film essiccato ha una elevata resistenza allo sfregamento e al lavaggio di detergenti neutri di uso comune, quindi;

Alto grado di lavabilità con caratteristiche di smacchiabilità, resistente a frequenti lavaggi. Oltre ad essere uno smalto murale lavabile e smacchiabile è conforme alla procedura HACCP e alla norma UNI EN 71/3, può quindi essere utilizzata in locali di preparazione alimentare ed ideale per tutti gli spazi che richiedono un elevato standard igienico-sanitario.

Prodotto a basso impatto ambientale, non infiammabile, indicato nel settore alimentare dove è richiesta la conformità Dlgs. N°155 del 26/5/97 attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, e al successivo Regolamento (CE) n° del Parlamento Europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (protocollo HACCP) Risponde ai requisiti del sistema HACCP previsti dalla norma UNI 11021:2002.

Testato NO-TOXIC Uni EN 71-3:2019 + A1:2021 - Migrazione di alcuni elementi - Category II: Liquid or sticky with report 24.51697 del 25/11/2024 effettuato da IISG istituto di Cobiato (CO) (VEDI TEST – I VALORI SONO SOTTO LA NORMA)

Campo d'impiego Jumbo Milk antistatico è idoneo per decorare pareti interne su superfici in calcestruzzo, cartongesso, intonaci vari e supporti minerali previo trattamento con primer della linea J-90. Adatto per la verniciatura di grandi superfici confrequenti lavaggi garantendo un elevato standard igienico sanitario. Esso può essere applicato in scuole, caseifici, asili, ospedali, bar, ristoranti, macellerie, locali pubblici e laboratori di prodotti alimentari.

RESISTENZA E PECULIARITA'

- Ottima resistenza alla penetrazione delle macchie;
- Alto potere antistatico (non attira polvere);
- Estrema facilità di applicazione;
- Alta resistenza ai lavaggi continui;

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **11/29/2024**

Resa al Kg: **13 M² A KG**

Diluizione: **15 % Acqua**

Applicazione: **2 - 3 strati**

Supporto: **MURO, LEGNO**

Limite COV: **19**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/smalto-antistatico-jumbo-milk-bianco-p-615.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

- Bassissima presa di sporco;
- Ottima copertura;
- Inodore;
- Il prodotto è completamente sciolto in acqua;
- Elevata idrorepellenza; CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

15000-18000 cps

Residuo Secco %

50-60

Spessore ottimale (µm)

150-200 per mano

Resa teorica (m²/lt)

12-14 (in base all'assorbimento)

Strati consigliati

2, 3

Tipo di prodotto

legante acrilico puro

Aspetto del film

opaco/satinato

Impiego

Decorazione e protezione edile e per ambienti sanitari a controllo Asl

Diluyente %

acqua 10/15

Tipo di supporto

Intonaco e vari supporti edili

Essiccazione fuori polvere (min.) a 20°C

10-20



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Essiccazione al tatto (h) a20°C

1-2

Essiccazione in profondità (h) a20°C

4-6

Sopraverniciabilità (h) a20°C

12/24

Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. b-BA) Pitture lucide per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE (2013) 100 g/l 30, questo prodotto contiene max 19 g/l

RISULTATI DEL METODO DI PROVA UNI 11021

N°

Prova

Metodo di misura

Valore misurato

Valore specifico

Risultato

Requisiti Essenziali

7.1

Presa di sporco

UNI 10792

3.0

AL-3

passa

7.2

Cessione di odore

Appendice A

0.7

<1



passa

Requisiti particolari

8.1

Resistenza al lavaggio

UNI 10560

>5000

5000

passa

8.2

Pulibilità

Appendice B

0.31

AE 3.0

passa

8.3

Resistenza alla muffa

Appendice C

0

<1

passa

8.5

Resistenza agli agenti di disinfezione

UNI ENI ISO 2812-1 (metodo 3)

Nessuna alterazione

Nessuna alterazione

passa

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, stagionato e perfettamente ancorato al substrato. Non presenza di sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Jmbo Milk diluito con una percentuale d'acqua compresa tra il 10-15% in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri, mentre si apporta la necessaria quantità d'acqua per la diluizione.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Stuccare eventuali crepe e fessure. In caso di superfici molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare preventivamente con rasante e attendere le 12/24 ore. Prima della tinteggiatura, mescolare accuratamente J-2110 prima dell'uso, quindi diluire con acqua (in peso) in ragione del 10 - 15% per la prima mano, 10 - 15% per la seconda. Stendere il prodotto con pennello, rullo e spruzzo airless (diametro minimo dell'ugello 0,11 mm) in modo uniforme e pieno a mani incrociate. Attendere 6 - 12 ore prima dell'applicazione della mano successiva.

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura, applicare una mano di fissante J-90, e dopo circa un'ora applicare la prima mano. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure e proseguire con l'applicazione del fissativo J-90. Dopo completa asciugatura dello stesso procedere con il ciclo Jumbo Milk antistatico.

VOCE DI CAPITOLATO:

Idropittura antistatica, super lavabile antimacchia per interni a base di resine acriliche APEO-FREE tipo. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili a sistema tintometrico. Ha una resa di 12-14 mq/L. È applicabile a rullo, pennello o spruzzo. Applicare 2 mani a distanza di 8 ore. I fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi devono essere preparati con isolante fissativo J-90 linea Jumbo Milk.

CONFEZIONI:

4 Æ– -14 Æ–

CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 71/3

Un rapporto di prova conforme alla norma UNI EN 71-3 è un documento tecnico che certifica che un giocattolo e/o un prodotto ha superato i test relativi alla migrazione di determinati elementi chimici, garantendo che sia sicuro per l'uso da parte dei bambini o persone che soffrono gravi patologie.

Questa norma fa parte della serie EN 71, che definisce i requisiti di sicurezza per i giocattoli in Europa.

Cosa copre la UNI EN 71-3?

La norma riguarda la migrazione di elementi chimici da materiali accessibili nei giocattoli, ovvero la quantità di sostanze potenzialmente tossiche che possono essere rilasciate e ingerite dai bambini. Tra gli elementi monitorati ci sono:

- Metalli pesanti (es. piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente);
- Elementi chimici specifici (es. arsenico, bario, antimonio).

La migrazione è valutata in tre categorie di materiali:

1. Materiali secchi, fragili, in polvere o flessibili.
2. Materiali liquidi o appiccicosi.
3. Materiali raschiabili da superfici.

Cos'è un rapporto di prova?

Un rapporto di prova è un documento fornito da un laboratorio accreditato che riporta i risultati delle analisi effettuate. In questo caso, il rapporto UNI EN 71-3 certifica che il prodotto analizzato:

- È stato sottoposto a test per la migrazione di elementi chimici;
- Rispetta i limiti massimi consentiti dalla normativa.

Perché è importante?

- Tutela della salute: Assicura che il giocattolo sia sicuro, minimizzando il rischio di esposizione a sostanze tossiche. La nostra azienda "MONZO PAINT" solitamente si rispecchia con una produzione "NO TOXIC"



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Conformità legale: È un requisito obbligatorio per vendere giocattoli e prodotti nel mercato europeo secondo la Direttiva sulla Sicurezza dei Gioc

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.