MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

OPACO POLIURETANICO TRASPARENTE KG.1,500

Poliuretanico per legno bicomponente Trasparente di SAYERLACK (Venduto a+b insieme al catalizzatore) Opaco trasparente da catalizzare al 50%, è una finitura poliuretanica per arredamento di interni, ottimo film distensivo, vellutato, di grande resistenza alla luce, non scolora e non invecchia.



Per la catalisi sono previsti due catalizzatori:

• TH0805/00, TH0779/00: catalizzatore a ridotto ingiallimento;

Il prodotto viene prodotto su richiesta a ricezione ordine ed a conferma del pagamento, viene corredato di catalizzatore Sayerlack e spedito con la massima urgenza in ogni località italiana (esempio di composizione: 1 kg di prodotto colorato viene corredato di 1/2 kg di catalizzatore Sayerlack, oppure 6 kg di vernice corredato con kg.3 di catalizzatore)

AVVERTENZE In estate è necessario utilizzare un diluente Poluretanico. PROBLEMA ALTERAZIONE DEL COLORE CON LA LUCE

Anche utilizzando catalizzatori a ridotto ingiallimento, il colore bianco e in genere le tinte chiare possono subire con il tempo delle leggere alterazioni di colore tendenti al giallo.

Diluizione: Diluente poliuretanico 20-30%

Settore d'impiego: Parti piane, profili, mobili montati, porte, infissi

Mezzo d'impiego Pistola, Pistola misto aria, airless, elettrostatica e velatrice

Catalisi e diluizione A peso (kg) A volume (lt)

Caratteristiche tecniche *

Residuo solido (%): 67 ± 2 *

Peso specifico (kg/lt): 1,320 ± 0,030 *

Pot life: 3 ore

Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.): 95 ± 10 dopo catalisi 20 ± 3

Preparazione del supporto: con fondo bianco poliuretanico o poliestere.

Consumo consigliato: min. 80 gr mq max 120 gr mq.

Caratteristiche generali * Pot-life: 3 ore * Grammature consigliate (gr/m2): min 80,

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **8 M² Kg**

Diluizione: **15% poliuretanico**

Applicazione: **2**

Supporto: **Legno**

Limite COV: **550**

Peso Specifico: **1100**

Internet: https://www.jumbopaint.it/opaco-poliuretanico-trasparente-kg1500-p-681.html

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

max 200 * Essiccazione all'aria (100 gr/m2 a 20°C):

TH0805/00 fuori polvere 10' fuori impronta 30' accatastabile 4 ore * Essiccazione in tunnel (100 gr/m2): ciclo consigliato spurgo solventi 15' 50°C 60' raffreddamento 15'

TH779/00 fuori polvere 15' fuori impronta 50' accatastabile 12 ore

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.
- -
Note legali:
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.