

SCHEDA TECNICA PRODOTTO**JUMBO FLEX FISSATIVO MURALE SOLV KG.5**

Fissativo acrilico ad alto potere penetrante a base di solventi organici. Monocomponente ad essiccazione fisica per fondi murali

CONSIGLI APPLICATIVI

Fissativo metacrilato trasparente a forte penetrazione uniformante e consolidante, pronto all'uso adatto in edilizia contemporanea indoor/outdoor. Viene utilizzato per ancorare intonaci su rasature preesistenti, in cemento, malte, calci e malte miste. Formulato con resine acriliche e solventi organici che permettono una particolare penetrazione nell'intonaco in modo da rassodare qualsiasi parte friabile e garantire così un'ottima adesione per le pitture successive. Può essere ricoperto con prodotti di varia natura, come acrilici, silossanici e intonaci a spessore, migliorando i toni e copertura delle applicazioni finali.

Questo formulato conferisce al prodotto eccellente adesione, penetrazione e ottima resistenza al vapore acqueo. Il prodotto conferisce alte caratteristiche di insaponificabilità, rendendo insensibile l'alcanilità del supporto.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield cps (a 25°C)

1500-2000

Residuo Secco %

10-12

Resa teorica (m2/Lt)

0.2-0.25 lt/m2

Strati consigliati

1/2

Tipo di prodotto

Resine Acriliche

Punto di infiammabilità (°C)

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **11/24/2023**Resa al Kg: **0.200-0.2500 lt/m²**Diluizione: **Pronta all'uso**Applicazione: **1,2 strati**Supporto: **INTONACI CEMENTIZI E CALCAREI**Limite COV: **5**Peso Specifico: **840**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/jumbo-flex-fissativo-murale-solv-p-696.html>**Classificazione CLP***

* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

>21

Impiego

Fissativo ad alta penetrazione su supporti cementizi

Diluizione

Pronto all'uso sia a pennello che a rullo

Essiccazione al tatto

A 20°C (h)

1-2

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

5-6

Sovraverniciabilità (h)

12-24

VOC (g/L) (2013)

<5

Pulizia Attrezzi

Diluyente sintetico o acetone

Classifica COV (direttiva 2004/42/CE)

Valore Limite UE di COV (Cat/h-BS) valore max 750 g/l 2013).

Questo prodotto contiene al massimo 730 g/l.

Stabilità (mesi)

12-24

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Il prodotto deve essere applicato da applicatore professionali, indossando protezione adeguata.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Smaltire il contenitore secondo le leggi nazionali e regionali.

Conservare il prodotto in imballi chiusi e sigillati e custoditi in luoghi freschi e ben chiusi.

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto non deve essere diluito, si deve agitare con attrezzo meccanico a bassi giri.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare il prodotto con rullo o pennello tenendo presente di stenderlo in maniera uniforme su tutto il supporto, evitando colature per non subire difetti cromatici delle finiture.

SUPPORTI:

Controllare che le superfici siano ben stagionate, il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente instabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe, alghe o licheni è necessario bonificare la superficie con una o due mani di JUMBOBIO, spazzolare perfettamente dopo essiccazione e successivamente applicare J-90/P24. attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

VOCE DI CAPITOLATO:

Fissativo ad alta penetrazione e uniformante per esterni ed interni J-90/P24, a base di resina acrilica in solventi organici; da applicare con una resa di circa 0.2-0.25 Gr. m2 /l.

Idoneo all'impiego su intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo e superfici già trattate con rivestimenti o pitture.

CONFEZIONI:

5 lt. 10 lt. 15lt

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.