MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

JUMBOTERM ANTICONDENSA TERMOISOLANTE ANTIMUFFA LT.14

JUMBOTERM Idropittura murale anticondenza, antimuffa ed antibatterica ad alta traspirabilità per interni, termoisolante.

L'idropittura anticondensa e antimuffa che assicura un eccellente potere sanitizzante e una bassa conducibilità termica del supporto murario, risolvendo definitivamente il fastidioso fenomeno della formazione di muffe e funghi su pareti e soffitti freddi (soprattutto se esposti a nord).

La particolare formula di Jumboterm anticondensa, grazie alle microsfere cave di vetro "Glass Bubbles" 3M, crea un effetto fisico vetro/aria/vetro che aumenta la temperatura superficiale delle pareti interne, riducendo lo sbalzo termico e contrastando così la formazione di condensa.

Allo stesso tempo, un fungicida specifico svolge un'azione battericida ad ampio spettro che previene la formazione di muffe.

Inoltre, se applicata con finitura a buccia e con spessori elevati, Jumboterm Anticondensa può avere anche un'azione fonoassorbente.

Particolarmente indicata per ambienti umidi o poco areati come bagni, cucine, cucine industriali, grandi cucine di ristoranti e catene di pizzerie, mense e locali pubblici in genere, in soffitti e pareti, ambienti particolari di birrerie, forni, industrie enologiche, industrie di confezionamento alimenti, caseifici, piscine coperte, etc.

Grazie alla presenza di microsfere 3M di vetro cave e a particolari additivi, permette di migliorare il comfort dell'ambiente nel quale viene applicato proteggendolo dalle variazioni termiche e dal rumore; riducendo la formazione di condensa e di muffe nei locali.

Le microsfere di vetro formano infatti un sistema multiplo vetro-aria-vetro, che crea un effetto barriera, tecnicamente isolante che riduce la formazione di condensa e la dispersione di calore. Agente antimuffa che mantiene la sua attività di igiene nel tempo. Il prodotto viene consigliato in aziende conserviere, lavorazione di carni e latte, caseifici, locai cucina, bagni ecc. dove l'umidità e le muffe rappresentano un grosso problema. Il prodotto di grande qualità si allinea ad una fascia specifica: lavabile/traspirante/idrorepellente/antipolvere.

Applicabile su tutti i supporti e sovra verniciabile con tutte le comuni pitture. Conforme secondo la norma EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), grazie alla presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, che permettono al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio. Il prodotto possiede un buon potere coprente, un ottimo potere riempitivo e lavabile che gli permettono di mascherare le piccole imperfezioni del supporto.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE E APPLICATIVE

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/05/2023**

Resa al Kg: **9-11 m² litro a strato**

Diluizione: **20%**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Muro, cartongesso, legno**

Limite COV: **23**

Peso Specifico: **900**

Internet: https://www.jumbopaint.it/jumboterm-anticondensa-termoisolante-antimuffa-lt14-p-726.html

ESSICCAZIONE:

6 ORE C.ca (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

RESA PRATICA

circa 9-11 m2 Lt. per strato a seconda del supporto e delle modalità applicative

Il potere termoisolante e fonoassorbente varia in funzione dello spessore applicato (minimo 200-300 ?m)

DILUIZIONE

pennello: 20-25% 1a e 2a mano, rullo: 10-20% 1a e 2a mano (finitura liscia)

ATTREZZI

pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con STUCCO.

CICLO: 1 STRATO DI FONDO PRIMER ACRILICO E 2 STRATI DI JUMBOTERMO

Rivestimento murale per interni, termoisolante,

CARATTERISTICHE GENERALI anticondensa, potere antimuffa e fonoassorbente. Classificazione UNI 8681: PITTURA A SPESSORE AD ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILCA, OPACA PER INTERNO

Contenente microsfere di vetro cave

RESIDUO SECCO

PESO SPECIFICO

0.80 ± 0,02 g/cm3 a 20 °C

Valore limite UE per il contenutoCOV:Cat. A/a: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene almassimo 23 g/l di COV

CARATTERISTICHE FISICHEViscosità: Brookfield 4000 - 5000 cpsMassa volumica (densità): 1,08±0,05 kg/dm3pH: 8,7 ± 0,5Contenuto solido: 48% ± 3 in volume 60% ± 3 in pesoEssiccazione a 23°C / 65% U.R.: secco al tatto: 1 - 2 oreSovrapplicazione: Dopo 4 - 6 oreColorazione: Disponibile solo nel colore bianco

Valori fisici secondo EN 13300Brillantezza: G3 Opaco < 10 G.U. 85°Spessore del film secco: E2 > 50 ?m ? 100 ?mGranulometria: S1 Fine < 100 ?mPermeabilità al vapore (ISO 7783-2): V Alta Sd < 0,14m V > 150 g/(m² * d)Potere coprente: Classe 1 ? 99,5% con resa 6 m²/lAbrasione a umido: Classe 3 ? 20 ?m < 70 ?m dopo 200 cicli

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la “SCHEDA DI SICUREZZA”.

In presenza di muffe o funghi sulla superficie da pitturare, prima dell’applicazione di Jumbo termo applicare Jumbo Gen (consultare scheda tecnica). Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che ne garantisce la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

CQ Rev. 6 - Gennaio 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Monzo paint Sas”

Norme per l’utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo

dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.
- -
Note legali:
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.