
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TRACCIATURA CEMENTO/ASFALTO KG.10

Resina per tracciatura campi sportivi (campetti da gioco, tennis, piste di pattinaggio, piste da ballo, piste Go-kart, e autodromi, basket, pallacanestro) outdoor a base acrilica sintetica al caucciù in confezioni da kg.5-10 (idoneo per la tracciatura outdoor). Ideale per supporti in cemento, asfalto, manti bituminosi, cemento, eternit, piastrellato ruvido, su vecchie pitture. La tracciatura è antiscivolo in saponificabile applicabile anche su pavimenti bagnati.

Strati: applicare n.2 strati a rullo o ad airless, usare nastro carta per la preparazione dei set di gioco

Colore: Bianco 10, Nero base, Grigio 12, Giallo 11, Blu, Giallo

Resa: m² 10 kg per mano (strisce da cm.15 mtl. 50/70 con stesura abbondante, applicare n.2 strati)

Indicazioni di impiego:

Rimuovere eventuali vecchi rivestimenti non ancorati, riparare zone dissestate con malta cementizia Wimcrosst. Prima di procedere all'applicazione di WP Pro applicare n.1 strato di Fondo Base Road per evitare le risalite saline e salmastro, ma è anche un fondo di saturazione del pavimento. L'applicazione del prodotto deve eseguirsi in orari freschi non a sole battente per evitare sovrapposizioni di attaccature e macchie di rullate e bruciature solari (si consiglia l'applicazione del prodotto in orari molto freschi)

Diluizione:

Litri / kg 10(kg.10) di prodotto prima mano con lt.2 acqua potabile da testare dall'applicatore (al 20%)

Litri 10(kg.10) di prodotto seconda mano con lt.2 acqua potabile (al 20%)

Uso: applicare una mano generale di Fondo sport, quindi 2-3 strati di Wimbledon paint

Pavimentazioni sportive: il prodotto è idoneo alla pitturazione di superfici sportive preventivamente trattate con Fondo sport. Buona resistenza e ottima resa.

Tipo di resina: Copolimeri in resina acrilica base acqua e caucciù ad alta resistenza per esterno per poli sportivi. Peso specifico: 1680/1350 g.litro ± Residuo secco in massa: 68 % ± 2%. Aspetto: opaco

Ideale per pavimentazioni sportive e campi da tennis, scuola tennis, superfici basket ecc

Posa in opera e diluizione: applicato a rullo, spatola o airless Wimbledon paint in fusti da kg.10 viene diluito con acqua potabile al 20% (lt.2 di acqua ogni fusto) agitare con

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **04/12/2024**

Resa al Kg: **KG.10=160 Mtl KG.5=80 Mt**

Diluizione: **20% Acqua**

Applicazione: **2 Strati**

Supporto: **Cemento, Mateco, Asfalto**

Limite COV: **100**

Peso Specifico: **1500**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/tracciatura-cementoasfalto-kg10-p-875.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

frusta elettrica dopo l'aggiunta dell'acqua

Ciclo applicativo: DUE strati di Wimbledon paint Linee campo J-67

Riparazione crepe: se la superficie è degradata o presenta spaccature o cedimenti intervenire rasando con malta tecnica J-43 addizionata con lattice.

Durata: il prodotto a secondo del ciclo applicato ha una durata che varia dai 3 ai 5 anni. Il suo valore di resistenza è variabile a secondo del supporto. Se il supporto ha una giusta pendenza non si verificano chiazze di pozzanghere di acqua e fango, quindi si allunga la vita. Per la giusta pendenza applicare in fase di costruzione di un campo la normativa dettata dal Coni (inclinazione degli strati drenanti 5 mm al metro)

Omologazione: l'omologazione dell'impianto è l'atto con il quale le federazioni dichiarano l'impianto o il singolo campo utilizzabili per l'uso e le competizioni sportive. I campi realizzati in resina acilica al caucciù hanno le caratteristiche Coni, quindi idonee per il rilascio della certificazione.

Cov: 100 gr.lt. contenuto

Essiccazione: Al tatto: 40 minuti

In profondità: 4 - 6 ore

Ambiente: minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)

Resistenza all'abrasione a umido (ASTM D 2486): superiore a 10.000 cicli

Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6

a velocità 50: 17.000 cps $\pm$ 1.000 cps

Cariche: finezza 40 microns

Peso specifico: 1,50 KG/LT $\pm$ 0,02 KG/LT

Composizione: Idropittura a base di resine elastiche in

emulsione acquosa additate con componenti a base acrilica, poliuretanica e resina idrorepellente antipolvere

Indicazioni di sicurezza: Il prodotto non necessita di etichettatura CEE.

Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio: Durata di stoccaggio: 2 anni nel suo

imballaggio originario, senza esser stato diluito

Temperatura di stoccaggio: Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

nota contrattuale: ogni ordine viene considerato su richiesta, non si effettuano resi e rimpensamenti su ordini una volta lavorato e spedito. Non si accettano restituzioni

Scadenza garanzia: il prodotto è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di produzione

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.