
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Lattice di impasto EPDM 7A4510 KG.10

Resina lattice di impasto per EPDM è una resina/collante in acril-poliuretano ad alta resistenza per pavimentazioni antitrauma outdoor/indoor, la realizzazione di parchi gioco in granuli di gomma riciclata/Epdm. Si miscela la resina con i granuli di gomma e crea un impasto che stabilizza i granuli.

A74510 è un sistema a base di resine acril-poliuretano in accoppiamento con granuli di gomma con il quale è possibile realizzare superfici per il gioco antitrauma, campi da bocce e diverse pavimentazioni sportive ad uso professionale con elevata resistenza all'usura.

Il lattice unisce l'impasto mantenendo la struttura una volta essiccato sempre morbido e flessibile. Il legante è una molecola plastica che non scolora con il tempo.

(SERIE PRODUZIONE 7A4510)

CARATTERISTICHE TECNICHE 7A4510 è un lattice in gomma sintetica da miscelare con EPDM per la realizzazione di un adesivo per la posa su piastrelle, materiali lapidei o cemento.

La miscela da impasto granuli in EPDM o gomma riciclata è al 25% di lattice (esempio: 1 kg di granulo in gomma in Epdm va impastato con 0,250 kg di miscela lattice)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE COME ADESIVO Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stagionati, meccanicamente resistenti, privi di parti friabili ed esenti da grassi, oli, vernici, cere e sufficientemente asciutti e senza parti distaccanti dal supporto. I supporti cementizi devono avere una maturazione complessiva di almeno 28 giorni.

Preparazione dell'impasto: 7A4510 Lattice da impasto deve essere impastato con Gomma tipo EPDM o granuli di gomma riciclata una miscela di nelle proporzioni in peso di 1 parte di lattice e 4 parti di EPDM (25% di lattice).

Stesura dell'impasto: Applicare l'impasto mediante spatola dentata sul sottofondo. Nella scelta della spatola adatta, il principio generale da seguire è quello di scegliere una spatola tale da consentire una bagnatura. Per ottenere una buona adesione stendere uno strato dell'impasto sul supporto usando la spatola dalla parte liscia.

Successivamente alla posa il supporto è utilizzabile dopo 7 giorni.

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **04/17/2024**

Resa al Kg: **25% miscela per Epdm**

Diluizione: **Acqua al 3%**

Applicazione: **1**

Supporto: **Lattice da impasto Epdm per asfalto, cemento, legno**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/lattice-impasto-epdm-7a4510-kg10-p-885.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.