
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

AMALFI SMALTI SENTINA KG.4

SMALTO VINILICO PER SENTINE

NATURA CHIMICA

Prodotto formulato con resine speciali, additivi di resistenza chimica.

CONSIGLI APPLICATIVI

La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime, il prodotto è monocomponente, adatto per uso navale di sentine, gavoni e paratie. Per la protezione chimica e salina ad alta resistenza a olii, gasolio, benzina, acido solforico delle batterie e detergenti. Può essere applicato direttamente, previa preparazione, su vetroresina, legno, acciaio e alluminio. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione e adesione.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità: F/8 a 25°C (sec.)

30-40

Residuo Secco %

50-55

Colore

Bianco e grigio

Spessore ottimale (µm)

80/150 per mano bagnati

Resa teorica (m2/Lt)

6-8


Strati consigliati

2

Peso specifico

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **11/23/2021**Resa al Kg: **5-8**Diluizione: **Acquaragia o Sintetico**Applicazione: **1,2 strati**Supporto: **Metalli, legno, leghe**Limite COV: **410**Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/amalfi-smalti-sentina-p-915.html>**Classificazione CLP**** Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

1.2-1.3 (in base al colore)

Tipo di prodotto

Monocomponente

Aspetto del film

Semilucido/lucido

Impiego

protezione

Tipi di supporti

Ferro, vetroresina e alluminio

Diluyente

J-A1

Essiccazione fuori polvere

(min.): A 20°C

30 – 40

Essiccazione al tatto

A 20°C (ore)

1-2

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

4-5

Sovraverniciabilità (h)

8-12

VOC:

(Valore limite espresso in g/l 1° gennaio 2013). Cat. (i) BS pitture per alte prestazioni
500 g/l.

< 410

Attrezzi



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Rullo, pennello e misto aria

Stabilità (mesi)

12-24

RACCOMANDAZIONI APPLICATIVE:

Preparazione della superficie: eliminare tutte le pitture male ancorate, carteggiare la superficie, sgrassare e, sulle parti messe a nudo, applicare una mano di sottofondo specifico linea Jumbo per il tipo di supporto da trattare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-7°0332 Va diluito con una percentuale di diluente compresa tra il 5÷10% in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto.

SUPPORTI:

VETRORESINA

Preparazione della superficie: sgrassare la superficie, applicare una mano di FONDO JUMBO e lasciare essiccare 8 ore. Applicare numero 2 strati intervallati di 8 ore dello smalto per sentine J-7°0332.

LEGNO

Preparazione della superficie: carteggiare il supporto che deve essere asciutto e privo di tracce oleose, con carta abrasiva media. Applicare due mani di FONDO JUMBO diluiti al 20-30%, intervallate 24 ore l'una dall'altra. Applicare numero 2 strati intervallati di 8 ore dello smalto per sentine J-7°0332.

LEGNO

Preparazione della superficie: qualora non sia possibile la sabbiatura, rimuovere mediante spazzolatura tutte le tracce di ruggine. Applicare l'ANTIRUGGINE SINTETICA aspettare i tempi dovuti per l'essiccazione e procedere con lo smalto per sentine J-7°0332.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Preparazione della superficie: eliminare tutte le pitture male ancorate, carteggiare la superficie, sgrassare e, sulle parti messe a nudo, applicare una mano di sottofondo specifico per il tipo di supporto da trattare.

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di J-7°0332, Smalto per sentine, gavoni e paratie a base solvente con resa di 6/8 m2/litro.

CONFEZIONI:

Litri: 0.750-2.5-14

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA:

Tutte le manipolazioni dei prodotti devono rispettare le norme igieniche per l'impiego di prodotti vernicianti a base solvente e le norme di sicurezza riportate sulla "scheda di sicurezza" secondo normative C.E.E. 89/379 e successive modifiche. Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo. Smaltire i recipienti rispettando secondo le norme vigenti regionali, nazionali e internazionali.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.