

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****FONDO EPOXY J-38 MARINE PAINTS A+B 4.00**

Fondo epossidico colorato anticorrosivo FREE-SOLVENT

**NATURA CHIMICA**

Prodotto formulato con resine epossidiche solvent-free, additivi fluidificanti, cariche selezionate ventilate aganciato con un'ammina ciclo alifatica di grande resistenza all'usura.

**CONSIGLI APPLICATIVI**

J-38 Fondo anticorrosivo epossidico bicomponente formulato con resine di qualità pregiata di ultima generazione. Con un'alta percentuale di fosfato di zinco attivato, garantendo un'alta resistenza alla corrosione per i cicli navali. Applicabile a spruzzo convenzionale, rullo e pennello.

Ciclo da eseguire: sabbare il supporto con sabbia SA 2.5. Eseguire il ciclo come consigliato:

Acciaio/metalli: applicare n.1 strato di Primer J-38 2K diluito con diluente epossidico al 20%, finitura n.2 strati di Garage paint antiscivolo.

Cemento: applicare uno strato di primer J-40/P1 e n.2 strati di Garage paint antiscivolo

Piastrelle ceramica e gres: applicare uno strato di primer J-40/P5 e n.2 strati di Garage paint antiscivolo

Posa: si consiglia sempre un test di prova del prodotto prima di procedere ai grandi lavori. Quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Impiego a film sottile applicato a rullo: applicare a rullo mohair tal quale con catalizzatore applicato a film sottile (VEDI CATALISI).

**CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE**

Viscosità F/8 ( sec. )

Pastoso

Residuo Secco %

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **11/24/2021**Resa al Kg: **200 GR MQ**Diluizione: **20% Diluente epossidico**Applicazione: **1 strato**Supporto: **Ferro, Acciaio, Pvc, Laniera zincate**Limite COV: **400**Peso Specifico: **1250**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/fondo-epoxy-marine-paints-p-917.html>**Classificazione CLP\***

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

90

Peso specifico Kg./litro

1.25-1.30 0.05

Spessore ottimale (  $\mu\text{m}$  )

100/200 per stato

Resa teorica (m<sup>2</sup>/Lt)

200/300 Gr. al Mq. A secondo della tipologia del supporto

Strati consigliati

1

Tipo di prodotto

Epossidico

Aspetto del film

Opaco/Satinato

Tipi di supporti

Acciaio, Leghe, ferro

Diluyente

max 20% dipende dalle stagioni

Pot-life 20°C (min.)

50-60 minuti

Essiccazione fuori polvere

( h ): A 20°C

4 – 5 ore

Essiccazione al tatto

A 20°C (h)

6 – 12 ore

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

12-24 ore

Indurimento totale (giorni)

7 giorni – Carrellabile 10 – 15 giorni a secondo delle temperature

Sovraverniciabilità (h)

Max 12-24 ore

VOC (g/L) ( limite UE= 600g/l )

350

Resistenza alla nebbia salina (ore)

800 (ciclo completo )

Si fa presente, poi, che tutti gli smalti epossidici applicati all'esterno perdono, nel tempo, parte della loro brillantezza, pur mantenendo inalterate le loro caratteristiche protettive. Al fine di preservarne la brillantezza, si consiglia l'applicazione del trasparente poliuretano SUPER TOP o versione colorata SUPERTOP COLOR.

Catalisi: 25% (Base A 100 + Catalizzatore 25)

Attrezzi: rullo a pelo raso, o airless

CICLO :

Il prodotto va applicato da personale qualificato o con un grado di esperienza nell'applicazione.

- Applicazione di uno strato di J-38 Fondo Epoxy
- Applicazione della Finitura Garage paint 2 strati con stacco di 12 ore.
- Il pavimento è pedonabile dopo un minimo di 24 ore, per la durezza meccanica bisogna attendere sempre i 5-6 giorni dall'ultima applicazione, 15 giorni totale essiccazione.
- Per ogni applicazione è consigliabile contattare il servizio tecnico della JUMBOPAINT.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Confezioni: 1,250-5-12,500 (A+B)

Revisione di laboratorio 3- 30.09.2018

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.