
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

WIMCROST LATTICE

SCHEDA TECNICA J-40/P4

LATTICE WIMCROST

NATURA CHIMICA

WIMCROST MISCELA PER MALTE CEMENTIZIE DA PAVIMENTAZIONE

DETTAGLI INFORMATIVI E CONSIGLI APPLICATIVI

Lattice Wimcrost J-40/P4 è il componente B per la miscela di sistemi micro-cementizi. Trasforma la Malta Tecnica (Tekno Tix R4 Unico) con la miscela di Lattice Wimcrost in un supporto cementizio per pavimentazioni in base alle Norme UNI EN 13892 – 13813, aumentando le caratteristiche di resistenza e prestazioni.

Il lattice Wimcrost J-40/P4 è stato progettato per sistemi cementizi dove è importante la straordinaria stabilità chimica e meccanica (aumenta l'adesione ai supporti, la resistenza meccanica, flessione - compressione e all'usura).

Non produce schiuma alla miscela, aumenta la lavorabilità dell'impasto in modo significativo, rende resistente la stratificazione alle infiltrazioni d'acqua.

Inoltre il lattice Wimcrost ne migliora le condizioni di utilizzo all'impasto-, oltre al fattore di posa, migliora la fluidità per la velocità di applicazione.

Migliora il fattore di plastificazione del supporto, rallenta notevolmente il degrado atmosferico respingendo il fattore di assorbimento dell'acqua nella pavimentazione, riducendo la formazione di batteri.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO MISCELATO:

Wimcrost + Malta Tecnica è conforme alle seguenti norme di autolivellanti e massetti, il sistema viene verificato periodicamente con le seguenti prove di laboratorio:

- EN 13813:2004,
- EN 13892-3,
- EN 13892-2 Flessione,
- EN 13892-2 Compressione,





MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

COME DA PARAMETRI DEI TEST

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità (Brookfield, 10 RPM, 20°C):

<300 cps

Residuo Secco %

40-50

Tipo di prodotto

emulsione bianca lattiginosa

Impiego

Miscele cementizie

Peso specifico

980-1000 gr.lt

Tipi di supporti

Miscela con collanti e sistemi cementizi autolivellanti

Diluizione

Acqua

VOC (g/L) (2013)

<5

Stabilità (mesi)

8 otto - a temperature stabili sopra 5°C



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco e detriti, polvere, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Che il supporto non risulti spaccato o instabile (farsi consigliare da un vostro tecnico e assicurarsi la sua presenza sul cantiere) vi consigliamo di approfondire l'argomento consultando la scheda tecnica della Malta tecnica, dove sono elencati consigli e dettagli tecnici importanti per la valutazione del supporto: https://www.wimbledonpaint.com/SCHEDA/WP_MALTATECNICA.pdf

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE E MISCELA DEL PRODOTTO:

J-40/P4 la confezione da 1 kg va miscelata in lt. 6,00-6,500 di acqua. La soluzione viene miscelata a kg.25 di Malta Tecnica.

Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri. Poi il prodotto si posa a spatola

Kg.1 Lattice Wimcros

+ Lt. 6,00-6,500 di acqua

+ Kg. 25 di Malta tecnica

Agitare la miscela con trapano elettrico

Posare la malta a spatola (Vedi procedimento Malta Tecnica)

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su supporto sano, asciutto e pulito



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

CONFEZIONI:

1 KG – 10 KG – 15 KG

Scheda di laboratorio 11/2022

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.