

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PRIMER J-40/P5 FILLER

AGGRAPPANTE FILLERIZZATO 1K MONOCOMPONENTE

NATURA CHIMICA

Primer idrosolubile composto da resine metacriliche modificate, utilizzate come promotori di adesione, e quarzi a granulometria controllata.

CONSIGLI APPLICATIVI

La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto ancorante, su diversi tipi di supporti non assorbenti come; vasche, piscine, mattoni, terrazzi in mattonelle, gress, ceramica e vetro. Ideale su molteplici superfici essendo di natura metacrilica. Può essere ricoperto con prodotti di varia natura. Questo formulato conferisce al prodotto eccellente adesione, ottima resistenza al vapore acqueo e idoneo in ambienti chiusi. Adatto come primer sia per i cicli a bassi spessori che ad alti spessori.



CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)		Tixotropico
Residuo Secco %	35-45	
Spessore ottimale (µm)	80-120 per mano	
Resa teorica (m ² /Lt)	3-5	
Strati consigliati	1	
Tipo di prodotto	Resine metacriliche in soluzione acquose	
Aspetto del film	Opaco	
Impiego	Primer per supporti non assorbenti	
Tipi di supporti	tutti	
Diluente	Non diluire	
Essiccazione fuori polvere	4 - 5	
(h): A 20°C		
Essiccazione al tatto	30-40	
A 20°C (minuti)		
Essiccazione in profondità	2-3	
A 20°C (h)		
Sovraverniciabilità (h)	6-8	
VOC (g/L) (2010)	38	
Permeabilità al vapore	Alta	
Permeabilità all'acqua	< 0.1-0.5	
Stabilità (mesi)	12-24	

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **04/12/2020**

Resa al Kg: **3,5 M² kg per strato**

Diluizione: **Pronto**

Applicazione: **1 strato**

Supporto: **Ceramica, piastrelle, gres, marmo**

Limite COV: **90**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/primer-40p5-filler-p-505.html>

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.